weber latex

Yapışma ve su geçirimsizlik özelliklerini artıran sıva ve harç katkısı

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme: 09.09.2019
Revizyon No: 003

Tanımı

Yüksek nitelikli sıva ve harç elde etmek, aderans köprüsü oluşturmak, su geçirimsizliği ve elastikiyeti artırmak amacıyla kullanılan özel katkı malzemesi.

Referans standartları

Bayındırlık Poz No: (Eski 04.613/1)

Avantajları

- Aderansı arttırma
- Elastikiyet ve kıvam kazandırma
- Su geçirimsizliği arttırma

Kullanım alanları

- Sıvaların, döşeme şaplarının mukavemetini ve su geçirimsizliğini arttırmada;
- Aşınmaya dayanımlı şap hazırlanmasında;
- Pürüzsüz zeminlerde sıvanın daha iyi yapışması için serpme sıva yapımında;
- Mevcut beton yüzeye taze beton veya şap dökümlerinde aderansı arttırmak ve soğuk derz oluşumunu engellemek için kullanılır.

Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- Karışımda kullanılcak kum temiz, çimento taze ve bozulmamış olmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey temiz ve sağlam olmalı, kopmuş veya kopmaya müsait parçalar temizlenmeli ve yüzey nemlendirilmelidir.

Uygulama

- Genel sıva ve harçların niteliğini arttırmak için çimento ağırlığının %2,5'i kadar weber latex temiz karışım suyu ile karıştırılmalıdır.
- Uygulama alanına bağlı olarak özel durumlarda **weber latex**'in suya oranı arttırılabilir.
- Hazırlanan sıvı karışım, kuru karışıma ilave edilip karıştırılmalıdır.
- **weber latex** saf ürün veya harç oluşturmak suretiyle aderans köprü malzemesi, serpme sıva malzemesi olarak kullanılabilir.

Tüketim

Katkılı harç için:
Çimento ağırlığının %2,5'i kadar
Aderans astarı için:
Su oranı 1 : 1 - 1 : 4 arasıdır.

Not: Önerilen miktar sadece yol göstericidir. Şantiyede kullanılan agregaya, çimentoya, ortam sıcaklığına göre değişmektedir.

Teknik bilgiler

Ürün	**weber latex**
Renk	Beyaz
Yoğunluk	1,01±0,02 g/cm³

Uyarılar ve öneriler

- Uygulama esnasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalı, göz ve deri temasından kaçınılmalıdır.
- **weber latex** temiz karışım suyuna ilave edilmeli ve karıştırılmalıdır.

Depolama

Ambalaj	5 ve 20 litre plastik bidon
Renk	Beyaz
Raf Ömrü	• Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru ve serin ortamlarda, +5°C ile +35°C arasında muhafaza edilmesi durumunda üretim tarihinden itibaren 24 aydır. • Kulanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yuklarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından ***Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.*** *sorumlu değildir.*

Weber ürünleri ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 yönetim sistemleri standartlarına uygun tesislerde üretilmektedir.

Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tr.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990