weber.dry PUR coat

Poliüretan esaslı, UV dayanımlı, solventli, son kat kaplama ürünü

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme: 20.05.2022
Revizyon No: 007

Tanımı

Alifatik poliüretan esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır, UV dayanımlı, yaya trafiğine dayanımlı, süper elastik, solventli, dekoratif son kat kaplama ve koruma ürünü.

Avantajları

- Alt katmandaki weber.dry PUR seal su yalıtım ürünü için uzun süreli koruma
- Parlak, kalıcı renkli ve temizlenmesi kolay yüzey oluşturma
- UV ışınlarına, yaya trafiğine, su göllenmesine ve donmaya karşı yüksek dayanım

Kullanım alanları

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında weber.dry PUR seal ve benzeri poliüretan esaslı su yalıtım malzemelerinin korunması için kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Uygulama yüzeyleri

İç ve dış mekan zeminlerde;

- Poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri

Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Uygulama sınırı

- Nem oranı %5'ten fazla yüzeylere uygulanmamalıdır.

Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Ürüne kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.

Uygulama koşulları

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +10°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- Nemli ve/veya sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uygulama

- Uygulama öncesi **weber.dry PUR coat** iyice karıştırılmalı ve **weber.dry PUR seal** uygulanmış yüzeylere rulo veya havasız sprey ile uygulanmaldır.
- Uygulama en az 1 veya 2 kat olmalı, katlar arasında en az 3 saat beklenmelidir (bekleme süresi 6 saati geçmemelidir).

Uygulama aletleri

Rulo, sprey

Tüketim

150-200 g/m² (1 veya 2 kat uygulama için)

Uyarılar ve öneriler

- Uygulama yüzeyi nem oranı %5'ten fazla olmamalıdır.
- Uygulama öncesi yüzey su ile yıkanmalıdır.
- Ürün ateş kaynaklarından uzak tutulmalı sigarayla yaklaşılmamalıdır.
- Uygulama esnasında, mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalı, göz ve deri temasından kaçınılmalıdır. Malzemenin gözle ve deriyle teması halinde bol su ile durulanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır.
- Uygulama alanında mutlaka yeterli derecede hava sirkülasyonu bulunmalıdır.

Teknik bilgiler

ÜRÜN	**weber.dry PUR coat**
Ürün yapısı	Alifatik poliüretan
Renk	Beyaz
weber.dry PUR seal'a yapışma başlama süresi	1-3 saat
Uygulanabilecek kat sayısı	2 kat
Katlar arası bekleme süresi	En az 3 saat; En fazla 6 saat
Hafif yaya trafiğine dayanım süresi	12 saat
Tam kürlenme süresi	7 gün
Servis sıcaklığı	-30°C ile +90°C arası
weber.dry PUR seal'a yapışma	>2 N/mm² (ASTM D 903)
Kopmada uzama	>%280 (DIN 527)
Yaşlandırma sonrası kopmada uzama	>%300 (DIN 527)
Çekme dayanımı	>3,5 N/mm² (DIN EN ISO 52455)

Depolama

Ambalaj	10 kg metal kova
Renk	Beyaz
Raf Ömrü	• Direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde, kuru ve serin ortamlarda üretim tarihinden itibaren 9 ay. • Depolama sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. • Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. • Ambalajlar dondan korunmalıdır.

Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yuklarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından ***Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.*** *sorumlu değildir.*