# weberdry UV coat

## Çimento esaslı, geliştirilmiş UV dayanımlı, tam elastik, CMO2P sınıfı su yalıtım harcı

**Teknik Bilgi Föyü**
Düzenleme: 04.11.2026
Revizyon No: 002

### Tanımı

Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, geliştirilmiş UV dayanımlı, hafif yaya trafiğine dayanıklı, çift bileşenli, CMO2P sınıfı tam elastik su yalıtım harcı.

### Referans standartları

- TS EN 14891 / Nisan 2013
- Çimentolu sıvı halde uygulanan, standart koşullarda ve düşük sıcaklıklarda (-20°C) çatlak köprüleme kabiliyeti olan ve klorlu suya dirençli su geçirimsizlik ürünü. TİP: CM, SINIF: O2P
- Ege Üniversitesi BS 6920-1 : 2000 standartlarına uygundur
- Bayındırlık Poz No: 04.379/103

### Avantajları

- Teras çatılarda son kat olarak güvenli kullanım
- Geliştirilmiş UV ve hafif yaya trafiği dayanımı
- Tam elastik yapı ile sıcaklık farklarına dayanım
- İçme suyuna uygun
- Nemli yüzeylere uygulanabilir
- Kolay ve rahat uygulama

### Kullanım alanları

Tüm yapılarda; özellikle üzeri başka bir kaplama malzemesi ile kaplanmayarak açık bırakılacak teras çatılarda, balkon, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak mekanlarda, yüzme havuzlarında ve su depolarında, UV ve hafif yaya trafiğine dayanıklı su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.



### Uygulama yüzeyleri

İç ve dış mekan;

- Çimento bazlı sıvalar ve şaplar,
- Brüt beton,
- Eski seramik kaplamalar (**weberprim TG 5** uygulanmış),

Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, nemli, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeydeki önemli bozukluk ve delikler, **weberdry UV coat** uygulamasından min. 24 saat önce **weberep MA 200**; hızlı uygulama veya sülfat dayanımı istenen durumlarda ise **weberep HKS** ile onarılmalıdır.
- Sızdırmazlığın devamlılığını sağlamak amacıyla, dikey ve yatay köşeler **weberep MA 200**; hızlı uygulama veya sülfat dayanımı istenen durumlarda ise **weberep HKS** ile pahlanmalıdır.
- Brüt beton, çimento esaslı sıva gibi yüzeyler temiz su ile ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir. Çok gözenekli yüzeyler, yüzeyin su emişinin dengelenmesi amacıyla **weberdry UV coat** uygulamasından en az 1 saat önce inceltilmeden **weberprim max** ile astarlanmalıdır.

### Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

### Uygulama

- Her bir kat için, 10 kg'lık sıvı bileşene 20 kg'lık toz bileşen yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile homojen bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 2-3 dakika karıştırılmalıdır.
- Karışım 2 dakika dinlendirildikten sonra uygulama öncesinde tekrar karıştırılmalıdır.
- **weberdry UV coat**, fırça veya mala yardımıyla tüm yüzeye en az 2 kat olarak uygulanmalıdır. Her bir katın uygulaması bir öncekine dik doğrultuda yapılmalıdır.
- Katlar arasında en az 5 saat beklenmelidir.

### Uygulama aletleri

El mikseri, fırça, rulo, mala

### Tüketim

3,0-3,5 kg/m² (2 mm uygulama kalınlığı için)



weber SAINT-GOBAIN

## Uyarılar ve öneriler

- Ahşap, sunta, kontrplak ve metal yüzeylerde uygulanmaz.
- Negatif su basıncına karşı uygulanmaz.
- Karışım için sadece kendi sıvısı kullanılmalı, kesinlikle su ilave edilmemelidir.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama yüzeylerindeki dilatasyon derzleri **weberdry UV coat** ile kapatılmamalı, bu noktalarda yalıtımın devamlılığı **weber superflex dilatasyon yalıtım bantlarıyla** sağlanmalıdır.
- Islak hacim uygulamalarında hareketli noktalar ile dikey ve yatay köşeler **weber köşe yalıtım bantları** ile desteklenmelidir.
- **weberdry UV coat** uygulanmış yüzeyler 48 saat süresince yüzeyde çatlak oluşturma riskini artıracak ani sıcaklık farklarından, hava akımları ve dondan korunmalıdır. Gerekirse yüzey ıslatılıp nemli tutulmalıdır.
- Mekanik darbelere maruz kalabilecek yüzeylerde **weberdry UV coat** üzerine seramik gibi koruyucu bir kat uygulaması yapılmalıdır.
- Uygulama öncesinde güneş enerji sistemi, TV anteni vb. sabitlenmiş elemanların ankraj ve bağlantı noktaları kontrol edilmeli; boşluk, çatlak veya yüzey bozukluğu tespit edilen bölgeler **weberep MA 200** ile, hızlı uygulama veya sülfat dayanımı gerektiren durumlarda ise **weberep HKS** ile tamir edilmelidir. Tamir harcı uygulamasının ardından en az 24 saat beklenerek **weberdry UV coat** uygulamasına geçilmelidir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

## Depolama

| | |
|---|---|
| **Ambalaj** | 20 kg kraft torba (1600 kg/palet)<br>10 kg plastik bidon (750 kg/palet) |
| **Renk** | Kırık Beyaz |
| **Raf Ömrü** | • Orijinal açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.<br>• Sıvı bileşen dondan korunmalıdır.<br>• Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.<br>• Topaklanmış veya taşlaşmış ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. |

### YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

## Teknik bilgiler

| **ÜRÜN** | **weberdry UV coat** |
|---|---|
| Ürün yapısı | Çift komponentli |
| Renk | Kırık beyaz |
| Harç yoğunluğu | 1,55±0,05 g/cm³ |
| Karışım oranı | 2 : 1 (**weberdry UV coat** toz : sıvı) |
| **UYGULAMA** | |
| Uygulanabilecek kat adedi | 2-3 kat |
| Harcın kullanılabilme süresi | Max. 3 saat |
| Katlar arasında beklenilmesi gereken süre | Min. 5 saat |
| Su depolarının su ile doldurulması için beklenilmesi gereken süre | Min. 7 gün |
| Su geçirimsiz hale gelme süresi | 7 gün |
| Tam kuruma süresi | Min. 48 saat |
| **PERFORMANS** | |
| Yapışma dayanımı | ≥0,50 N/mm² |
| Çatlak köprüleme (+20°C) | ≥2,00 mm |
| Çatlak köprüleme (-20°C) | ≥1,50 mm |
| Kapiler su emme | ≤0,10 kg/m²h$^{0,5}$ |

## Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgisi, imha ve/veya atık yönetimiyle ilgili bilgiler için ürün güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.

Ürüne ait detaylı dokümanlara QR kodu okutarak ya da tr.weber'den ulaşabilirsiniz.

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

**Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.**
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tr.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990