# weberprim bitüm

## Bitüm emülsiyon esaslı astar malzemesi

**Teknik Bilgi Föyü**
Düzenleme: 26.09.2023
Revizyon No: 001

### Tanımı

Bitüm esaslı likit veya membran tipi su yalıtım malzemeleri için bitüm emülsiyon esaslı astar malzemesi.

### Avantajları

- Hızlı ve kolay uygulama
- Yüksek aderans
- Çevre dostu solventsiz yapı

### Kullanım alanları

Tüm yapıların temel, perde duvarlar, ıslak mekanlar, balkonlar ve teraslarında, yeraltı otoparklarının üzerinde ve bahçe teraslarında bitüm esaslı likit veya membran tipi su yalıtım uygulamaları öncesinde astar olarak kullanılır.



### Uygulama yüzeyleri

İç ve dış mekan;

- Çimento bazlı sıvalar ve şaplar,
- Brüt beton,
- Grobeton,

Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### Yüzey hazırlığı

- Yüzey, yapışmayı engelleyici kalıp yağı, çimento artığı gibi kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmış; temiz, düzgün, sağlam ve dona maruz kalmamış olmalıdır.
- İç köşeler **weberep yapısal tamir harçları** ile; hızlı uygulama veya sülfat dayanımı istenen durumlarda ise **weberep HKS** ile pahlanarak; dış köşeler ise mekanik yöntemlerle tıraşlanarak yuvarlatılmalıdır.
- 5 mm'den derin yüzey boşlukları **weberep yapısal tamir harçları** ile tesviye edilmelidir.

### Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

### Uygulama

- **weberprim bitüm,** maksimum %30 su eklenerek inceltilmeli ve homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılmalıdır.
- **weberprim bitüm** fırça yardımıyla tüm yüzeye uygulanmalıdır.
- Ürün tamamen kuruduktan sonra (ürün rengi siyaha döndükten sonra) yalıtım katmanı uygulamasına geçilebilir.

### Uygulama aletleri

El mikseri, fırça

### Tüketim

120 g/m² (%30 inceltilerek uygulamada ürün sarfiyatı)

### Uyarılar ve öneriler

- Zeminin durumu ve hava şartları gözetilerek uygun kıvam elde edilecek şekilde su oranı ayarlanabilir, %30 maksimum inceltme oranı aşılmamalıdır.
- Metal yüzeylerde uygulanmaz.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır. Kurumuş kalıntılar tiner yardımıyla temizlenmelidir.

### Teknik bilgiler

| **ÜRÜN** | **weberprim bitüm** |
|---|---|
| Ürün yapısı | Bitüm |
| Renk | Siyah |
| Yoğunluk | 1,00±0,1 g/cm³ |
| pH | 9-10 |
| Karışım oranı | Maks. %30 su |
| Kuruma süresi | 3 dakika (+25°C) |
| Tam kuruma süresi | 7-10 dakika (+25°C) |
| Katı madde oranı | %31-33 |

### Depolama

| | |
|---|---|
| **Ambalaj** | Net 15 kg plastik kova |
| **Renk** | Siyah |
| **Raf Ömrü** | • Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır.<br>• Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.<br>• Ambalajlar dondan korunmalıdır.<br>• Taşıma ve depolama esnasında birden fazla palet üst üste konulmamalıdır. |

## Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

## YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

*Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.*
*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yuklarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından* ***Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.*** *sorumlu değildir.*

**Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.**
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tr.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990