weberprim BT-MAX

Dolgulu aderans arttırıcı brüt beton astarı

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme: 19.09.2025
Revizyon No: 005

Tanımı

Akrilik dispersiyon esaslı dolgu malzemeli aderans arttırıcı astar.

Referans standartları

TS 13744
Bayındırlık Poz No: 10.300.1175 (Eski Poz No: 04.555/03)

Avantajları

- Rahat uygulama
- Yüksek aderans
- Su kaybını engelleme

Kullanım alanları

Tüm yapılarda su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde duvar ve tavanlarda, çimento ve alçı esaslı sıva altına aderansı ve çalışma süresini artırmak, su emiciliği engellemek amacıyla astar olarak kullanılır.



Uygulama yüzeyleri

İç ve dış mekan;
- Brüt beton,

Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uygulama

- **weberprim BT-MAX** önerilen ölçülerde su ile temiz bir kapta homojen hale gelinceye kadar karışıtırılıp, posteki rulo ile yüzeye uygulanmalıdır.
- Sıva alçı uygulamasına geçilmeden önce yüzeydeki ürünün tamamen kuruduğundan emin olunmalıdır.
- Kovadaki ürün aralıklarla karıştırılarak homojen halde tutulmalı, çökmemesine dikkat edilmelidir.

Uygulama aletleri

Posteki rulo

Tüketim

150-200 g/m² (yüzey ve uygulamaya bağlı olarak)

Uyarılar ve öneriler

- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
- **weberprim BT-MAX** uygulamasından en az 24 saat sonra sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir.

Teknik özellikler

ÜRÜN	**weberprim BT-MAx**
Ürün yapısı	Akrilik
Renk	Turkuaz
Yoğunluk	1,54±0,10 g/cm³
pH	8,0-9,0
Karışım oranı	25 : 7,5 (**weberprim BT-MAX** : su - 25 kg ürün için)
	12 : 3,6 (**weberprim BT-MAX** : su - 12 kg ürün için)
Kuruma süresi	60-120 dakika

Depolama

Ambalaj	12 kg (7,79 l) plastik kova (528 kg/palet) 25 kg (16,23 l) plastik kova (750 kg/palet)
Renk	Turkuaz
Raf Ömrü	• Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru ve serin ortamlarda muhafaza edilmesi durumunda üretim tarihinden itibaren 12 aydır. • Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. • Ambalajlar donmaktan korunmalıdır. • Taşıma ve depolama esnasında birden fazla palet üst üste konulmamalıdır.

Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tr.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990

Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgisi, imha ve/veya atık yönetimiyle ilgili bilgiler için ürün güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Ürüne ait detaylı dokümanlara QR kodu okutarak ya da tr.weber'den ulaşabilirsiniz.

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.
*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yuklarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.*

Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tr.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990