webertec R

Beton yüzeyler için tesviye harcı

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme: 07.03.2023
Revizyon No: 004

Tanımı

Çimento esaslı, polimer modifiyeli beton tesviye harcı.

Referans standartları

CE

Avantajları

- Kolay ve hızlı uygulama
- Yüzeylere anında düzgün görünüm kazandırır
- Pürüzsüz yüzeyler oluşturarak son kat kaplama görünümüne ve dayanıklılığına katkıda bulunur

Kullanım alanları

Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde, duvar ve tavanda, beton tesviye harcı olarak kullanılır.



Uygulama yüzeyleri

İç ve dış cephelerde;

- Brüt beton,

Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Son kat uygulama seçenekleri

- **webertec R** uygulanmış yüzeylere son kat olarak;
- Hazır renkli sıvalar, dış cephe kaplamaları ve boyaları, çimento bazlı harçlar uygulanabilir.
- 3 mm'den daha kalın uygulanmış **webertec R** üzerine seramik uygulanabilir.

Yüzey hazırlığı

- Yüzey mutlaka kalıp yağlarından arındırılmış, temiz, sağlam ve nemli olmalıdır.
- Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır.

Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- Kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uygulama

- 25 kg'lık bir torba **webertec R**'ye ortalama 7,00 litre temiz su ilave edilmelidir.
- **webertec R**, mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım, uygulama öncesinde 2 dakika dinlendirilmelidir.
- **webertec R**, çelik mala yardımıyla tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır.
- Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arasında 3 saat beklenmeli ve bir sonraki katın uygulamasına geçilmeden önce yüzey mutlaka nemlendirilmelidir. Toplam kalınlık 10 mm'yi geçmemelidir.
- Yüzey düzgünlüğü nemli sünger ile sağlanmalıdır.
- Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün boyunca nemlendirilmelidir.

Uygulama aletleri

El mikseri, çelik mala, perdah malası, sünger

Tüketim

1,40 kg/m² (1 mm uygulama kalınlığı için)

Uyarılar ve öneriler

- Alçı, renkli hazır sıva, boya veya dış cephe kaplaması uygulanmış yüzeyler üzerine uygulanmaz.
- Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün boyunca nemlendirilmelidir.

Teknik bilgiler

ÜRÜN	**webertec R**
Ürün yapısı	Toz
Renk	Gri
Harç yoğunluğu	1,90±0,1 gr/cm³
Karışım oranı	25 : 7 (**webertec R** : su)
Harcın kullanılabilme süresi	Maks. 2 saat
Uygulanabilecek kat kalınlığı (maks.)	5 mm (tek seferde)
Katlar arası beklenilmesi gereken süre	3 saat
Uygulama kalınlığı	1-10 mm
webertec R üzerine son kat uygulama için beklenilmesi gereken süre	Min. 8 gün
PERFORMANS	
Basınç dayanımı	≥10 N/mm²
Bağ dayanımı	≥0,8 N/mm²
Çözünebilir klorür muhtevası	<%0,05
Yangın dayanımı	A1

Depolama

Ambalaj	25 kg kraft torba (palette 64 adet, 1.600 kg)
Palet ölçüsü	107x107 cm
Renk	Gri
Raf Ömrü	• Orijinal açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 18 aydır. • Kulanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yuklarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından ***Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.*** *sorumlu değildir.*

Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tr.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990