webertec RM

Elastik tesviye macunu

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme: 22.11.2023
Revizyon No: 004

Tanımı

Akrilik esaslı, mineral katkılı, çimento ve alçı uyumlu çalışabilen elastik tesviye macunu.

Avantajları

- Kolay ve hızlı uygulama
- Çimento katılarak kullanıldığında beton ve sıva gibi yüzeylere uyumu nedeni ile mükemmel bir aderans sağlar
- Pürüzsüz yüzeyler oluşturarak son kat kaplamanın görünüşüne ve dayanıklılığına katkıda bulunur
- Cephelerde oluşan kılcal çatlakların yüzeye yansımasını ve su sızmasını önler
- Elastiktir

Kullanım alanları

Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde duvar ve tavanda, çatlak ve kusurların tamirinde ve yeni yüzey tesviyesinde çimento veya alçı ilave edilerek tesviye macunu olarak kullanılır.



Uygulama yüzeyleri

Dış cephelerde;

- Çimento bazlı sıva,
- Brüt beton,
- Betopan,
- Hafif beton,

İç cephelerde;

- Dış cepheler için geçerli olan tüm yüzeyler,
- Gazbeton,
- Alçı sıva, alçı blok ve alçı levha (alçı ile karıştırılarak),

Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Son kat uygulama seçenekleri

webertec RM ile hazırlanan tesviye harcı son kat olarak bırakılabilir.
webertec RM uygulanmış yüzeylere son kat olarak;
Dış cephelerde;

- Hazır renkli sıvalar, dış cephe kaplamaları ve boyaları uygulanabilir.

İç cephelerde;

- Dış cephelerde geçerli olan tüm kaplamalar ve duvar kağıdı uygulanabilir.
- 3 mm'den kalın uygulanmış **webertec RM** üzerine **weberkol fix** ile seramik uygulanabilir.

Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru ve kalıp yağlarından arındırılmış olmalıdır.
- Gerektiği takdirde yüzey çelik tel fırça ile temizlenmeli, sıcak ve kuru ortamlarda nemlendirilmelidir.

Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uygulama

Çimento ile karıştırıldığında;

- 0,4 ila 0,7 hacim çimentoya 1 hacim **webertec RM** veya 0,3 ila 0,5 kg çimentoya 1 kg **webertec RM**

Alçı ile karıştırıldığında;

- 0,2 ila 0,6 hacim alçıya 1 hacim **webertec RM** veya 0,1 ila 0,3 kg alçıya 1 kg **webertec RM** eklenmelidir.
- Belirtilen karışım oranlarına kesinlikle su ilave edilmemelidir.
- **webertec RM** mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- **webertec RM** çelik mala yardımıyla tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanarak yüzey düzgünlüğü sağlanmalıdır.

Uygulama aletleri

El mikseri, mala, çelik mala, çelik tel fırça

Tüketim

Çimento ile karıştırıldığında;
1,0-1,2 kg/m² (1 mm uygulama kalınlığı için)
Alçı ile karıştırıldığında;
0,8-1,0 kg/m² (1 mm uygulama kalınlığı için)

Uyarılar ve öneriler

- **webertec RM** dış cephelerde alçı ile karıştırılarak uygulanmamalıdır.
- Yüzeye bağlı olarak gri veya beyaz çimento ilave edilebilir.
- **webertec RM** üzerine hidrolik bağlayıcılı harç uygulanmaz.
- **webertec RM** üzerine çimento bazlı boya uygulanmaz.
- Sentetik esaslı boya uygulanmış bir yüzeyde uygulanacak ise çimento veya alçı ile karıştırılmamalıdır (**webertec RM** katkısız kullanılmalıdır.)

BİLGİ İÇİNDİR.

Teknik bilgiler

ÜRÜN	**webertec RM**
Ürün yapısı	Akrilik
Renk	Beyaz
Harcın kullanılabilme süresi	2 saat (çimento ile karıştırıldığında)
	30 dakika (alçı ile karıştırıldığında)
Çimentolu karışım uygulamasında katlar arasında beklenilmesi gereken süre	Min. 4 saat (her 1 mm'lik kalınlık için)
Son kat uygulama için beklenilmesi gereken süre (her 2 mm'lik kalınlık için)	3 gün (çimento ile karıştırıldığında)
	2 gün (alçı ile karıştırıldığında)
Uygulama kalınlığı	1-5 mm (çimento ile karıştırıldığında)
	1-50 mm (alçı ile karıştırıldığında, iç cephelerde)

Depolama

Ambalaj	25 kg ve 5 kg plastik kova
Renk	Beyaz
Raf Ömrü	• Orijinal açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. • Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. • Ambalajlar dondan korunmalıdır. • Taşıma ve depolama esnasında birden fazla palet üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

BİLGİ İÇİNDİR.

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yuklarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından ***Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.*** *sorumlu değildir.*

Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tr.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990